

## Концентрат угольный марки К производства ЦОФ «Печорская»

Уголь марки К является высококачественным технологическим сырьём для получения высококачественного металлургического кокса, как при индивидуальном коксовании, так и в шихте с углями Воркутского и других месторождений.

Показатель		Единица измерения	Величина
Фракция		мм	0–100
Массовая доля влаги	среднее	%	6,5
	предельное	%	8,0
Зольность	среднее	%	9,0
	предельное	%	9,5
Массовая доля серы	среднее	%	0,80
Теплота сгорания высшая	среднее	Ккал/кг (МДж/кг)	8550 (35,8)
Теплота сгорания низшая	среднее	Ккал/кг (МДж/кг)	6950 (29,1)
Выход летучих веществ	среднее	%	27,0
Показатель отражения витринита	среднее	%	1,20
Толщина пластического слоя	среднее	мм	17