

## Отсев угольный марки 2Ж сорта СШ

Отсев угольный марки 2Ж сорта СШ производства шахт «Северная» и «Воркутинская» является сырьем для обогащения на ЦОФ «Печорская».

Показатель		Единица измерения	Величина
Фракция		мм	0–13
Массовая доля влаги	среднее	%	7,6
	предельное	%	8,0/9,0
Зольность	среднее	%	22,8
	предельное	%	27,0
Массовая доля серы	среднее	%	0,60
Теплота сгорания	среднее	Ккал/кг (МДж/кг)	8300 (34,7)
Низшая теплота сгорания	среднее	Ккал/кг (МДж/кг)	5600 (23,4)
Выход летучих веществ	среднее	%	33,5
Показатель отражения витринита	среднее	%	0,98
Толщина пластического слоя	среднее	мм	19