

## Промежуточный продукт угольный марки Ж

Промежуточный продукт угольный марки Ж используется преимущественно на теплоэлектроцентралях Воркуты.

Показатель		Единица измерения	Величина
Фракция		мм	0–100
Массовая доля влаги	среднее	%	6,0
	предельное	%	8,4
Зольность	среднее	%	—
	предельное	%	35
Массовая доля серы	среднее	%	0,80
Теплота сгорания высшая	среднее	Ккал/кг (МДж/кг)	8250 (34,5)
Теплота сгорания низшая	среднее	Ккал/кг (МДж/кг)	5350 (22,4)
Выход летучих веществ	среднее	%	33,0
Показатель отражения витринита	среднее	%	
Толщина пластического слоя	среднее	мм	