

## Уголь каменный марки ГЖО сорта СШ

Продукт шахты «Воргашорская». Используется для пылевидного и слоевого сжигания, цементных печей, обжига кирпича, судов рыбной промышленности, бытовых нужд населения, а также ввиду своей универсальности в производстве угольных концентратов для коксования.

Показатель		Единица измерения	Величина
Фракция		мм	0–13
Массовая доля влаги	среднее	%	7,0
	предельное	%	8,5
Зольность	среднее	%	22,5
	предельное	%	24,0
Массовая доля серы	среднее	%	2,1
Теплота сгорания высшая	среднее	Ккал/кг (МДж/кг)	7950 (33,3)
Теплота сгорания низшая	среднее	Ккал/кг (МДж/кг)	5480 (22,9)
Выход летучих веществ	среднее	%	37,0
Показатель отражения витринита	среднее	%	0,80
Толщина пластического слоя	среднее	мм	12